

RÉSINE DS^{MAX}

MÉTHACRYLATE SANS STYRÈNE

**RÉSINE HAUTES PERFORMANCES
AGRÉÉE TOUTES APPLICATIONS**

Normes

Scellement dans les maçonneries



M6 à M12

Scellement de tiges filetées dans le béton



Option 1 béton fissuré et non fissuré M8 à M24 (acier et inox)

Reprise de fer à béton



8 à 12 mm



WRAS

Utilisations



Tige filetée & reprise de fer à béton



Tamis



Moyennes à lourdes



Pose en plafond



Trou sec



Trou humide




Trou inondé




Profondeur d'enfoncement

- Acier zingué 4,6 à 12,9
- Acier inox A2, A4 et HCR
- Béton C20/25 à C50/60



Tige filetée



Gond de volet



Tunnel



Reprise de fer à béton



300 ml
2 canules

GRIS

BEIGE

BLANC



Béton



Béton fissuré



Pierre



Brique pleine



Béton cellulaire



Parpaing



Brique creuse

Contenance (ml)	Couleur	Référence	Condt
300	Beige	A050030	Carton de 12
		A050028	Carton de 6
		A859820	Unité
	Grise	A050147	Carton de 12
		A050145	Carton de 6
	Blanche	A050155	Carton de 12
		A050150	Carton de 6

Ø x L (mm) Tige filetée	Ø x L (mm) Filtre nylon	Couleur	Référence	Condt
8 x 160	16 x 135	Beige	A862030	Kit*
10 x 160	16 x 135		A860035	
		Grise	A860034	

* Kit complet : 1 résine 300 ml + 2 embouts mélangeurs + 4 tiges filetées + 4 filtres nylon

RÉSINE DS^{MAX}

MÉTHACRYLATE SANS STYRÈNE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø16	Ø20
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100	100	100
Béton	800	1050	1250	1700	2200	2500	3000

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø24
Ø de perçage	10	12	14	18	22	28
Profondeur mini perçage	60	60	70	80	90	100
Épaisseur mini support	100	100	100	116	134	156
Distance entraxe mini	40	40	60	75	95	115
Distance au bord mini	35	40	45	50	60	65

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
0 à 10 °C	20 min	90 min
10 à 20 °C	9 min	60 min
20 à 30 °C	5 min	30 min
30 à 40 °C	3 min	20 min

- Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge
- Stockage entre + 5 °C et 25 °C



Béton



Béton cellulaire



Béton fissuré



Pierre



Brique creuse



Parpaing



Brique pleine