

RÉSINE MP^{MAX}

VINYLESTER SANS STYRÈNE

**RÉSINE AGRÉÉE TOUTES APPLICATIONS
DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ**

Normes

Scellement de tiges
filetées dans le béton



Option 7 : M8 à M30
Option 1 : M10 à M20
(acier et inox)

Reprise de fer à béton



8 à 32 mm



C1 / C2
Tiges filetées
Reprise de
fer à béton

Utilisations



Tige filetée



Reprise de
fer à béton



Moyennes à
très lourdes



Pose en
plafond



Trou sec



Trou humide



Trou inondé



Profondeur
d'enfoncement

- ▶ Acier zingué 4,8 ; 5,8 ; 8,8 et 10,9
- ▶ Inox A2, A4 et HCR
- ▶ Béton C20/25 à C50/60



Tige filetée



Reprise de fer à béton



Asphalte



Garde-corps



300 ml
2 canules

410 ml
3 canules

GRIS



**Existe en version
tropicalisée pour
les fortes chaleurs**



Béton



Béton
fissuré



Pierre



Brique
pleine



Béton
cellulaire



Parpaing



Brique
creuse



Asphalte

Contenance (ml)	Couleur	Référence	Contdt
300	Grise	A050312	Carton de 12
		A050310	Carton de 6
		A050315 🌴	Carton de 6
		A859835 🌴	Unité
410	Grise	A050320	Carton de 6



Version tropicalisée : temps de manipulation et de mise en charge allongés

RÉSINE MP^{MAX}

VINYLESTER SANS STYRÈNE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 30
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100	100	100	100
Béton	900	1400	1650	1950	2500	3000	4000	5000

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 30
Ø de perçage	10	12	14	18	24	28	35
Profondeur mini perçage	65	75	85	105	125	150	150
Épaisseur mini support	100	100	110	136	168	201	215
Distance entraxe mini	40	50	60	75	100	115	140
Distance au bord mini	40	50	60	75	100	115	140

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

RÉSINE MP^{MAX}

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
- 10 °C	105 min	24 h
- 5 °C	65 min	14 h
0 °C	45 min	7 h
+ 5 °C	25 min	90 min
+ 10 °C	16 min	60 min
+ 20 °C	8 min	40 min
+ 30 °C	3 min	30 min
+ 40 °C	1 min	20 min

RÉSINE MP^{MAX} TROPICALE 🌴

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
+ 20 °C	14 min	1 h
+ 25 °C	11 min	50 min
+ 30 °C	8 min	40 min
+ 35 °C	6 min	30 min
+ 40 °C	4 min	20 min
+ 45 °C	3 min	20 min
+ 50 °C	2 min	20 min



Béton



Béton cellulaire



Béton fissuré



Parpaing



Brique pleine



Brique creuse



Pierre



Asphalte

- ▶ La température de la résine doit être de 5°C minimum
- ▶ Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge
- ▶ Stockage entre + 5 °C et 25 °C