

RÉSINE EP

EPOXY PURE

**RÉSINE AGRÉÉE TOUTES APPLICATIONS
DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ**

Normes

Scellement de tiges
filetées dans le béton



Option 7 : M8 à M30
Option 1 : M12 à M24
(acier et inox)

Reprise de fer à béton



8 à 32 mm



Agrément
sismique

Utilisations



Tige filetée



Reprise de
fer à béton



Charges très
lourdes



Pose en
plafond



Trou sec



Trou humide



Trou inondé



8d - 20d
Profondeur
d'enfoncement

- Acier zingué 5,8 ; 8,8
- Acier inox A4 et HCR
- Béton C20/25 à C50/60



Tige filetée



Reprise de fer à béton



Echafaudage



Garde-corps



265 ml
2 canules

GRIS



Béton



Béton
fissuré



Pierre



Brique
pleine



Béton
cellulaire

Contenance (ml)	Couleur	Référence	Cond
265	Grise	A050330	Carton de 6

RÉSINE EP

EPOXY PURE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 30
Béton	1300	2100	2450	2950	4250	5500	7400	10300

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24	Ø 30
Ø de perçage	10	12	14	18	24	28	35
Profondeur mini perçage	60	60	70	80	90	96	120
Épaisseur mini support	100	100	100	116	138	152	190
Distance entraxe mini	40	50	60	80	100	120	150
Distance au bord mini	40	50	60	80	100	120	150

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
0 °C *	200 min	54 h
+ 5 °C *	150 min	41 h
+ 10 °C	100 min	28 h
+ 15 °C	70 min	22 h
+ 20 °C	50 min	16 h
+ 25 °C	30 min	14 h
+ 30 °C	20 min	12 h

► * La température de la résine doit être de 10 °C minimum

► Stockage entre + 5 °C et 25 °C



Béton



Béton cellulaire



Béton fissuré



Pierre



Brique pleine