

RÉSINE SOC

POLYESTER SANS STYRÈNE

RÉSINE POLYVALENTE TOUS MATÉRIAUX

Normes

Scellement dans
les maçonneries



M8 à M12



Utilisations



Tige filetée



Tamis



Moyennes
à lourdes



Pose en
plafond



Trou sec

- ▶ Acier zingué 4,6 ; 5,8 ; 6,8
- ▶ Acier inox A4-70 et A4-80



300 ml
2 canules

BEIGE



Béton



Pierre



Brique
pleine




Béton
cellulaire




Parpaing



Brique
creuse



Tige filetée



Gond de volet



Sabot de charpente



Pivot de portail

Contenance (ml)	Couleur	Référence	Cond
300	Beige	A992015	Box de 90
		A992015B	Carton de 12 (x8 cartons)
		A859870	Kit *

* Kit complet : 1 résine 300 ml + 2 embouts mélangeurs + 4 tiges filetées M10 x 160 mm + 4 filtres nylon Ø16 x 135 mm

Box de 90



RÉSINE SOC

POLYESTER SANS STYRÈNE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100
Béton	400	750	850	1000	1500

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø24
Ø de perçage	10	12	14	18	22	26
Profondeur mini perçage	64	80	96	128	160	192
Épaisseur mini support	100	110	125	160	200	240
Distance entraxe mini	35	40	50	65	80	95
Distance au bord mini	35	40	50	65	80	95

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
- 5 °C	40 min	180 min
+ 5 °C	20 min	90 min
+ 15 °C	9 min	60 min
+ 25 °C	5 min	30 min
+ 35 °C	3 min	20 min

- Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge
- Stockage entre + 5 °C et 25 °C



Béton



Béton cellulaire



Pierre



Parpaing



Brique pleine



Brique creuse